

Holzschutzlasur

Dieses Merkblatt hat die Funktion, den Anwender hinsichtlich der Eigenschaften des vorgenannten Produktes unverbindlich zu beraten. Die enthaltenen Angaben wurden in Labor und Praxis als Richtwerte ermittelt und entsprechen dem Stand der heutigen Technik, entbinden den Verbraucher jedoch nicht davon, das Produkt für den vorgesehenen Einsatz, auch hinsichtlich des Farbtones etc. vor Anwendung unter Praxis-Bedingungen zu prüfen. Wegen der Vielfalt der Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten, der Umwelteinflüsse und Werkstoffe müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorige seine Gültigkeit.



BIOZIDE SICHER VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

Produktkategorie	Holzschutzlasuren																								
Anwendungsbereich	Das Holzschutzmittel ist vorgesehen für den Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt vor Fäulnis, Bläue, Schimmel und Insekten, zugleich dient es der dekorativen Gestaltung. Empfohlen für begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile. Niemals im Innenbereich verwenden!																								
Eigenschaften	K&S Holzschutzlasur ist ein aromatenfreies lösemittelhaltiges Holzschutzmittel auf Alkydharzbasis mit vorbeugender Wirkung gegen Fäulnis (holzzerstörende Pilze), Bläue (holzverfärbende Pilze), Schimmel und Insekten. Die Lasur ist geruchsarm, lässt sich gut verarbeiten und dringt mit dem Wirkstoff tief ein. Das Produkt betont die Maserung des Holzes und erzeugt ein transparentes, seidenmattes Farbbild. Durch mikronisierte lichtbeständige Pigmente wird ein UV-Schutz erzielt und damit eine Vergrauung des Holzes durch Ligninabbau verhindert. Die Lasur sorgt für eine Feuchtigkeitsregulierung, indem sie das Holz vor eindringendem Wasser schützt und es gleichzeitig diffusionsoffen belässt. Der Anstrichfilm ist hoch witterungsbeständig, blättert jedoch nicht ab, daher können Renovierungsanstriche ohne aufwendige Vorbehandlungen durchgeführt werden.																								
Technische Daten	<table border="0"> <tr> <td><i>Lösemittel</i></td> <td>lösemittelhaltig (aromatenfrei)</td> </tr> <tr> <td><i>Bindemittel</i></td> <td>Alkydharze</td> </tr> <tr> <td><i>Geruch</i></td> <td>leicht</td> </tr> <tr> <td><i>Farbe (flüssig)</i></td> <td>olivgelb (unpigmentiert)</td> </tr> <tr> <td><i>Dichte</i></td> <td>0,865</td> </tr> <tr> <td><i>pH-Wert</i></td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td><i>Flammpunkt</i></td> <td>> 61 °C</td> </tr> <tr> <td><i>Anstrichbild</i></td> <td>transparent, seidenmatt</td> </tr> <tr> <td><i>Einsatzort</i></td> <td>nur außen</td> </tr> <tr> <td><i>Wirkstoffe</i></td> <td>IPBC (0,7 %), Tebuconazol (0,3 %), Permethrin (0,06 %)</td> </tr> <tr> <td><i>Einbringmenge</i></td> <td>160-180 ml/m²</td> </tr> <tr> <td><i>Applikationsverfahren</i></td> <td>Streichen, Spritzen</td> </tr> </table>	<i>Lösemittel</i>	lösemittelhaltig (aromatenfrei)	<i>Bindemittel</i>	Alkydharze	<i>Geruch</i>	leicht	<i>Farbe (flüssig)</i>	olivgelb (unpigmentiert)	<i>Dichte</i>	0,865	<i>pH-Wert</i>	5,5	<i>Flammpunkt</i>	> 61 °C	<i>Anstrichbild</i>	transparent, seidenmatt	<i>Einsatzort</i>	nur außen	<i>Wirkstoffe</i>	IPBC (0,7 %), Tebuconazol (0,3 %), Permethrin (0,06 %)	<i>Einbringmenge</i>	160-180 ml/m ²	<i>Applikationsverfahren</i>	Streichen, Spritzen
<i>Lösemittel</i>	lösemittelhaltig (aromatenfrei)																								
<i>Bindemittel</i>	Alkydharze																								
<i>Geruch</i>	leicht																								
<i>Farbe (flüssig)</i>	olivgelb (unpigmentiert)																								
<i>Dichte</i>	0,865																								
<i>pH-Wert</i>	5,5																								
<i>Flammpunkt</i>	> 61 °C																								
<i>Anstrichbild</i>	transparent, seidenmatt																								
<i>Einsatzort</i>	nur außen																								
<i>Wirkstoffe</i>	IPBC (0,7 %), Tebuconazol (0,3 %), Permethrin (0,06 %)																								
<i>Einbringmenge</i>	160-180 ml/m ²																								
<i>Applikationsverfahren</i>	Streichen, Spritzen																								
Gebindegrößen	1 l; 2,5 l; 5 l; 20 l; 1000 l																								
Farbtöne	Standardfarbtöne gem. Farbtontafel und Sonderfarbtöne Farblose oder sehr hell getönte Lasur bietet keinen ausreichenden UV-Schutz und ist daher für den Außenbereich nicht zu empfehlen.																								

Vorbereitungen	Angrenzende Flächen und Objekte mit Folie und Klebeband schützen. Pflanzen sollten zurückgebunden und nicht benetzt werden. Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke oder Dickschichtlasuren müssen restlos entfernt werden. Stark verwitterte Hölzer anschleifen, bis eine gleichmäßige, tragfähige Holzoberfläche entsteht. Schleifstaub gründlich entfernen. Bei tragenden Bauteilen und entsprechender Gefährdungsklasse ist eine Grundierung mit einem bauaufsichtlich zugelassenem Holzschutzmittel vorgeschrieben. Gerne beraten wir Sie diesbezüglich. Bitte legen Sie die im Sicherheitsdatenblatt beschriebene Schutzausrüstung an. Vor erstmaliger Verwendung sollte eine Farbtonkontrolle stattfinden. Bei unterschiedlichen Chargen eines Farbtones ist auf Farbtongleichheit zu achten, ggf. Chargen in einem Großgebilde mischen. Das Produkt vor Gebrauch unbedingt sorgfältig aufrühren! Auch während der Arbeit gelegentlich umrühren!						
Verarbeitungsbedingungen	Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Nebel und nicht unter 0 °C verarbeiten. Das Holz darf eine maximale Holzfeuchte von 20 % aufweisen.						
Verarbeitung	Beim Erstanstrich raten wir zu 2-3 Arbeitsgängen. Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie mit einem Qualitätspinsel (Naturborsten) in Faserrichtung streichen und Überschüsse verschlichten. Hirnholzflächen sind besonders saugfähig und müssen ausreichend mit Lasur behandelt werden, um vor Wasseraufnahme zu schützen. Zwischen den Arbeitsgängen muss die Trocknungszeit eingehalten werden. Zur Nachpflege im Außenbereich ist 1 Anstrich in regelmäßigen Abständen ausreichend. Holzflächen sind Wartungsflächen. Regelmäßige Kontrolle und Wartung von beschichteten Hölzern ist notwendig, um Schäden des Holzbauteils und des Anstrichfilms zu vermeiden.						
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 80-110 ml/m ² pro Anstrich . Bei sehr rauen oder sehr trockenen Untergründen kann der Verbrauch noch höher liegen.						
Trocknung	Während der Trocknung für ausreichende Be- bzw. Entlüftung sorgen. Bei Normklima (23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte) griffest nach ca. 6 h, überstreichbar nach ca. 24 h. Bei schlechter Lüftung, Abweichung vom Normklima oder erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.						
Reinigung der Werkzeuge	Mit Pinselreiniger, Testbenzin oder Kunstharzverdünnung bzw. laut Angabe des Geräteherstellers.						
Lagerung	Das Produkt nur in dicht verschlossenen Originalgebinden, trocken und bei Temperaturen zwischen 0 °C und 30 °C lagern. Anbruchgebilde schnellstmöglich verbrauchen.						
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben (Abfallschlüssel 15 01 04). Reinigungsreste sowie Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben (Abfallschlüssel: 030205).						
Kennzeichnung	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"><i>Einstufung</i></td> <td>Xn – gesundheitsschädlich, N - umweltgefährlich</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><i>Gefahrenhinweise</i></td> <td>H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Enthält Permethrin (ISO), 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><i>Sicherheitshinweise</i></td> <td>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM /Arzt anrufen. P305+P351+P338 BEI KONTAKTMIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.</td> </tr> </table>	<i>Einstufung</i>	Xn – gesundheitsschädlich, N - umweltgefährlich	<i>Gefahrenhinweise</i>	H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Enthält Permethrin (ISO), 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.	<i>Sicherheitshinweise</i>	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM /Arzt anrufen. P305+P351+P338 BEI KONTAKTMIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
<i>Einstufung</i>	Xn – gesundheitsschädlich, N - umweltgefährlich						
<i>Gefahrenhinweise</i>	H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Enthält Permethrin (ISO), 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.						
<i>Sicherheitshinweise</i>	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM /Arzt anrufen. P305+P351+P338 BEI KONTAKTMIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.						

<i>Wassergefährdungsklasse</i>	WKG 3 (stark wassergefährdend)
<i>Transportvorschriften</i>	UN 3082. Bitte beachten Sie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.
<i>Biozidverordnung (EU) Nr. 528/2012</i>	Produkt im Zulassungsverfahren. Produktart 8 (Holzschutzmittel), Registriernummer: N-48127. Wirkstoffgehalt: max. 0,7 % 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat, max. 0,3 % Tebuconazol (ISO), max. 0,1 % Permethrin (ISO). Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
<i>VOC</i>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält max. 700 g/l VOC.
<i>Inhaltsstoffe</i>	Enthält Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten. Sonstige: Alkydharze, natürliche Öle, Additive, Pigmente.

Hersteller

Koch & Schulte GmbH & Co. KG Tel.: 02666-91240-0
Steinebacher Ring 2 Fax: 02666-91240-09
57629 Linden info@kochundschulthe.de

