

Technisches Merkblatt Rapido-Lehmfarbe

Stand 04/2014

Material:	Rapido-Lehmfarbe als Pulver, zum Streichen, Rollen, Spritzen
Inhaltsstoffe:	spezielle Tone, Marmormehle, Carboxymethyl-Cellulose
Gebinde:	15 kg Sack
Verbrauch:	Sackinhalt mit 12,5 Liter Wasser mischen, ergibt ca. 17,86 Liter Farbe Durchschnittlicher Verbrauch: ca. 150 ml angerührte Farbe /m ² / pro Anstrich Gebinde reicht ca. 120 m ² bei einmaligen Anstrich.
Lagerung:	Bei trockener und luftdichter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Untergrundvorbereitung:

Unbekannte Altanstriche oder Holz: Wasserglaszusatz im ersten Anstrich.

Gipsbauplatten: Sind mit Tiefengrund zu behandeln.

Lehmputz: Der erste Anstrich ist mit etwas Wasser zu verdünnen. Die dünnere Farbe geht leichter von der Rolle und verhindert das Anhaften des Lehmputzes an der Rolle. Den ersten Arbeitsgang zügig arbeiten.

Verarbeitung:

Die benötigte Menge Rapido-Lehmfarbe in die entsprechende Menge Wasser während des Rührens einstreuen. Pigmente sollten im Voraus im Anmachwasser aufgelöst sein. Wasser und Farbe lassen sich einfach mit Messbecher dosieren.

Um Farbtonschwankungen auszuschließen, muss für zusammenhängende Flächen genügend Material in einer Charge angemischt werden. Ebenso sind Arbeitsansätze zu vermeiden, deshalb wändeweise streichen.

Farbe mit Motorquirl knollenfrei durchrühren und mind. eine Stunde ruhen lassen. Danach nochmals durchrühren und durch erneute Zugabe von Wasser die Verarbeitungskonsistenz einstellen. Danach kann mit dem Streichen begonnen werden. Rapido-Lehmfarbe ist im nassen Zustand durchscheinend. Die Deckung tritt erst mit der Trocknung ein. Nach dem Durchtrocknen des ersten Anstrichs (erkennbar an der erfolgten Aufhellung) kann der nächste Anstrich vorgenommen werden. In der Regel sind ein Grundierungsanstrich sowie ein Deckanstrich ausreichend. Ein Verarbeiten mit Kompressorfarbspritzen oder Airless ist ebenfalls möglich. Hier ist ausreichend zu verdünnen und bei Airlessgeräten die größte Düse zu wählen.

Rapido-Lehmfarbe enthält keinerlei Konservierungsmittel. Sie bleibt jedoch trotzdem im angerührten Zustand unter normalen Bedingungen 14 Tage frei von Gärung.

Zur Konservierung kann der Rapido-Lehmfarbe ca. 20 % Rapido-Wasserglas zugegeben werden. Überschüssige angerührte Restfarbe sollte zur längeren Aufbewahrung zum Austrocknen auf möglichst großer Folie verteilt werden. Die getrocknete Rapido-Lehmfarbe kann später wieder eingesumpft und aufgerührt werden.

Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit.



**Wir machen Naturbaustoffe
bezahlbar!**

Lausitzer Naturbaustoffe GmbH
Schafbergstraße 27
02694 Malschwitz OT Dubrauke

Tel. 035932-368 709
Fax. 035932-368 708
Internet: www.rapidoleh.com