



GASKET24 GmbH - Ziegeleistr. 3 – 17373 Ueckermünde

Werkstoff

FKM 75°Shore

GASKET24 - Compound: 0702

Stand: 14.05.2019

Ursprungsland Fertigteil: Deutschland

Farbe: schwarz

Allgemeine Prüfungen

Kennwerte

Prüfnorm

Typ. Werte

Härte Shore A

ISO 7619-1/3s

75 ± 5

SHA

Dichte

DIN EN ISO 1183/ ISO 2781

1,96 ± 0,03

g/cm³

Reißfestigkeit

ISO 37

> 7

N/mm²

Reißdehnung

ISO 37

> 200

%

Druckverformungsrest

ISO 815 (24h/ 70°C)

< 25

%

Min. Temperatur

- 15

°C

Max .Temperatur

kurzfristig bis

+ 250

°C

+ 275

°C

Zulassungen; Prüfungen: entspricht SN (Siemens Norm) 53145-1

Vernetzung: bisphenolisch vernetzt

Die genannten technischen Daten wurden an Standardmaterial unter Laborbedingungen ermittelt. Bei der Vielzahl der mögl. Einbau- und Betriebsbedingungen kann daraus keine Gewährleistung für das Verhalten einer Dichtverbindung abgeleitet werden. Produktänderungen, die dem techn. Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.